

Manta Cerámica de Fibra Refractaria

Aislamiento Térmico de Alta Temperatura



PRESENTACIÓN

Rollos 0.61 x 7.20 m (1")
Rollos 0.61 x 3.60 m (2")

TEMPERATURA

Máx.: 1260 °C
Continua: 1050 °C

DESCRIPCIÓN

Fibras cerámicas centrifugadas inertes químicamente se someten a un proceso de no tejido para conformar mantas cerámicas de excelente resistencia térmica y baja conductividad térmica.

APLICACIONES

Se utiliza como aislamiento térmico para hornos (paredes, techos, puertas), chimeneas y cámaras de combustión, así como en filtración a alta temperatura y piezas para la industria de electrodomésticos. La fibra cerámica se emplea además como respaldo en ladrillos y morteros refractarios, funcionando como barrera contra el calor y el fuego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca: Equimaxx

Densidad	Espesor	Ancho	Largo
6 lb/ft ³ (96 kg/m ³)	1"	0.61 m	7.20 m
6 lb/ft ³ (96 kg/m ³)	2"	0.61 m	3.60 m
8 lb/ft ³ (128 kg/m ³)	1"	0.61 m	7.20 m
8 lb/ft ³ (128 kg/m ³)	2"	0.61 m	3.60 m