

C.I. SEALCO S.A.

AV. 37B No 38A-12 Itagüí - Antioquía - Colombia

PBX (574) 370 47 00

Fax: (574) 372 78 52 - 281 73 27

P.O. BOX: 52649 Medellín

E-Mail: sealco@cisealco.com

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO TERMINADO

OT 050

NOMBRE COMUN: PAPEL HUMEDO

REFERENCIA: VICTORIA

METODO DE FABRICACION: LAMINACION

MATERIALES DE FABRICACION: FIBRAS VEGETALES

NORMAS APLICABLES: ASTM F104

METODO DE MUESTREO: INTERNO

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE FABRICACION

	%
Fibra	45 a 55
Humedad	6 a 10
Aditivos	35 a 45

DESCRIPCION: Fibras vegetales impregnadas con impermeabilizantes se entremezclan y laminan con ligantes químicos para conformar una junta de compresión flexibilidad y resistencia mecánica.

APLICACIONES: Se usa como empaquetadura estática para compresores, filtros, válvulas, bombas de agua, termostatos, molinos, cajas de engranajes, carburadores, etc.

ESPECIFICACIONES

Compresibilidad %	25 a 40
Fuerza tensil psi	200
Incremento espesor	
Fuel B %	5
Aceite No. 3	5
Incremento peso	
Fuel B%	15
Aceite No. 3	15
Agua %	100
Temperatura límite°F	250
Presentación	
Espesores	1/64", 1/32", 1/16", 1/8"
Ancho	1 mt
Largo	25 mts

NOTA: La información, detalles, dimensiones y valores indicados corresponden a nuestro mejor conocimiento. Recomendamos realizar ensayos de acuerdo a su aplicación, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

